

DIMENSIONI / DIMENSIONS


FORMATO FORMAT	DOGA Plank	PIASTRA TILE	
Larghezza Width	152,4 mm	457,2 mm	
Lunghezza Length	914,4 mm	914,4 mm	
Numero di tavole per pacco Number of pieces per pack	24	10	
m² per pacco m² per pack	3,34 m ²	4,18 m²	
Peso per pacco Weight per pack	11,8 kg	14,7 kg	
Spessore totale Total thickness	EN 428 1,8 mm		
Strato superiore Top layer	EN 429 0,07 mm		
Finitura Finishing	Legno Wood	Pietra Stone	
Peso m² Weight m²	3,5 kg/m²	3,5 kg/m²	

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

METODO METHOD	PARAMETRI PARAMETERS	REQUISITI DELLA NORMA NORM REQUIREMENTS	VALORI VALUES
EN 13501-1			C-s2-d0
ISO 23999	6 ore a 80°C 6 hours at 80°C	< 0,25%	Ok
EN 423			Buona Good
ISO 105 B02		Classe 6 Class 6	> 6
	METHOD EN 13501-1 ISO 23999 EN 423	METHOD PARAMETERS EN 13501-1 ISO 23999 6 ore a 80°C 6 hours at 80°C EN 423	METHOD PARAMETERS NORM REQUIREMENTS EN 13501-1 ISO 23999 6 ore a 80°C 6 hours at 80°C < 0,25%

SOSTANZE PERICOLOSE / DANGEROUS SUBSTANCES

Emissioni di formaldeide Formaldehyde emission	EN 14041	E1
TVOC 28 giorni TVOC 28 days	<1000 μg/m³	< 55 μg/m³



NOTA BENE. Posa incollata su sottofondo incombustibile, è consigliato l'uso di rasanti,collanti specifici per posa di rivestimenti murali in LVT. Il materiale deve essere acclimitato all'interno dei locali in cui deve essere posato per almeno 48 ore ad una temperatura di circa 18°C.

Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

REACH Registration Evaluation Authorization of Chemicals



PLEASE NOTE. Glued installation on non-combustible substrate, it is recommended to use specific smoothing and adhesives for laying LVT wall covering. The material must be acclimatised in the required room for at least 48 hours at a temperature of about 18°C.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.







